

technicoll® 9221

Autoadesivo a dispersione con una elevata presa iniziale

Applicazione

technicoll® 9221 è un autoadesivo per tessuti, pellicole, schiume espanse ed altri materiali.

technicoll® 9221 eccelle per la sua elevata aderenza, l'ottima resistenza al calore. Buona aderenza anche su materiali difficili da incollare come ad es. PE, PP e EPDM.

Esempi d'incollaggio

- Incollaggio di guarnizioni in EPDM su metallo

Materiali più idonei

- Tessuti
- Pellicole
- Gomma espansa (anche EPDM)
- Schiume espanse
- Materiali di legno
- Metalli (trattati, laccati)

Materiali trattati con technicoll® 9221 aderiscono perfettamente a superfici asciutte, lisce e prive di polvere (anche su **PE** e **PP**).

Adesivi affini

technicoll® 9220
adesivo fluido, con aderenza inferiore

technicoll® 8070
un'autoadesivo contenente di solvente con una essiccazione rapida e una forte aderenza permanente.

Caratteristiche del prodotto

Temperatura d'applicazione	da +15 °C a +25 °C
Essiccazione / tempo d'asciugamento	30 - 60 minuti fino il cambio di colore da bianco a giallastro chiaro
Resa	80 - 150 g/m ²
Diluizione	non necessaria, possibile con acqua
Pulizia elemento	technicoll® 8363
Pulizia attrezzo	Acqua technicoll® 8362
Modo d'applicazione	su un lato

Caratteristiche chimiche

Base	Dispersioni di acrilato
Consistenza	pastoso
Viscosità (20 °C)	circa 20.000 mPas
Solidi totali	Circa 63 %
Densità	circa 1,01 g/cm ³
Colore	Bianco,essiccato: trasparente

Preparazione/trattamento della superficie

Le superfici trattate devono essere asciutte e pulite, soprattutto senza tracce di olio, unto o distaccanti.

Utensili per l'applicazione

- Rullo
- Pennello
- Spatola dentata
- Racla

technicoll® 9221 va applicato su un solo lato con uno strato uniforme, molto sottile e perfettamente coprente.

Si consiglia di applicare la colla sempre sul materiale difficile da incollare.

Avvertenze

Un'applicazione su entrambi i lati in alcuni casi può aumentare la aderenza.

Incollaggio

Il tempo di essiccazione dipende molto dal grado d'assorbimento, dalla quantità e dalle condizioni climatiche (temperatura e umidità); può quindi essere ridotto in presenza di calore.

Durante l'essiccazione le caratteristiche cromatiche cambiano: il colore bianco diventa giallastro. Dopo l'essiccazione si deve procedere immediatamente all'incollaggio oppure proteggere la pellicola adesiva con carta siliconata; le corsie così protette possono essere ad es. avvolte/arrotolate

Il metodo che prevede l'applicazione dell'adesivo sulla pellicola protettiva, la successiva essiccazione e poi il trasferimento sul materiale da rivestire si è rivelato ottimale con materiali come ad es. tessuti oppure schiume espanse.

Stoccaggio

Minimo 12 mesi in ambiente asciutto e fresco nella confezione integra.

Temperatura di conservazione ideale:
da +5 °C a +25 °C

Resistenza al freddo: teme il gelo!_
Non immagazzinare sotto +5 °C!

Norme di sicurezza

Secondo le direttive CE il prodotto non ha l'obbligo di etichetta.

Operatori e professionisti possono richiedere la scheda di sicurezza.

Imballaggio

900 g latta

10 kg Tanica in PE

Attenzione:

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano il meglio della nostra conoscenza ed esperienza. Poiché nella pratica l'idoneità di un prodotto dipende da molteplici fattori al di fuori della nostra possibilità di controllo, i dati indicati non possono in alcun modo essere considerati come una garanzia per l'impiego, ma devono essere utilizzati come linee guida generali per l'individuazione del prodotto migliore e per l'esecuzione di prove preliminari.

Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio o non corretto dei prodotti.