

technicoll® 9188

Adesivo spray ad getto regolabile



Applicazione

technicoll® 9188 è un versatile adesivo spray a raggio regolabile con uno speciale ugello. Questo adesivo particolare è adatto per incollaggio di diversi materiali in combinazione. technicoll® 9188 si può applicare su un lato (permette una correzione della posizione) o su entrambi i lati con un forte tack iniziale.

Campi di applicazione

Per incollaggi di montaggio, tappezzerie, arredamenti d'interno.

Caratteristiche del prodotto

Base	stirene-butadiene-stirene (SBS)
Densità	circa 0,83 g/cm ³
Colore	natur
Tempo d'evaporazione	2 – 5 minuti
Tempo di presa (su un lato)	circa 3 minuti
Tempo di presa (a contatto)	circa 20 minuti
Resistenza alla temperatura	da -20 a +60°C (dipende dai substrati e le sollecitazioni meccaniche)
Modo di applicazione	su un lato o entrambi i lati
Temperatura di lavorazione	da +15°C a +25°C
Diluzione	non deve essere diluito!
Pulizia elemento	technicoll® 8363 technicoll® 9901 (pulitore spray per metallo) technicoll® 9902 (pulitore spray per plastica)
Pulizia attrezzo/residui	technicoll® 8362, technicoll® 9901 (spray)
Rimozione	L'adesivo polimerizzato può essere rimosso solamente meccanicamente.
Stoccaggio ottimale	come minimo 2 anni in ambiente asciutto e fresco nella confezione originale.
Temperatura ottimale di stoccaggio	da +10°C a +25°C Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dai raggi UV e dalle temperature maggiori di 50° C.
Resistenza al freddo	Non teme il gelo. A temperatura bassa è possibile avere un aumento della viscosità. Riportato a temperatura d'applicazione è completamente riutilizzabile.
Norme di sicurezza	Vedi scheda di sicurezza (www.technicoll.de)
Confezione	500 ml spray

Materiali più idonei

- carta, cartone
- materiale plastico, pellicole (privi di plastificanti)
- tessuto, juta, tessile, sughero, feltro, ovata
- materiale per isolamento, lana di vetro
- schiume morbide (poliuretano, lattice)
- schiume rigide (anche polistirolo Styropor®)
- legno e semilavorati
- superfici laccate verniciate
- ceramica
- metallo, metallo in foglio sottile
- cemento

Non adatto per : PE, PP, PTFE (Teflon®), POM, silicone, EPDM, PVC-morbido (similpelle)

Si consiglia di effettuare in via preliminare delle prove di incollaggio, vista l'ampia gamma di materiali esistenti e le diverse caratteristiche di adesione.

Preparazione/trattamento della superficie

Le superfici trattate devono essere asciutte e pulite, in particolare prive di tracce di olio, unto o distaccanti. Per la pulizia di superfici in plastica si consiglia l'uso di technicoll® 8363. In molti casi una leggera abrasione della superficie migliora l'aderenza.

Incollaggio

Scuotere bene prima dell'uso! Agitare bene prima dell'uso!

Spruzzare technicoll® 9188 sulla superficie da incollare con un strato sottile ed uniforme da una distanza di circa 30 cm. Nel caso in cui entrambi le parti siano materiali porosi, l'adesivo deve essere applicato su un lato e collegati dopo un breve tempo di evaporazione (<10 minuti). In questo tempo è possibile correggere la posizione. A seconda dell'applicazione, ad esempio se i materiali devono essere incollati immediatamente, bisogna fissare le parti per alcuni minuti. In caso di un'applicazione su entrambi i lati a contatto è possibile avere un'aderenza immediata. Dopo l'applicazione del adesivo lasciare evaporare il solvente, in genere bastano pochi minuti, a seconda della quantità applicata e delle condizioni climatiche dell'ambiente all'interno. Il momento giusto per procedere all'incollaggio è quando al contatto con le dita l'adesivo risulta appiccicoso ma non presenta più filamenti. I due elementi vanno accoppiati con la massima precisione esercitando una breve ma forte pressione, poiché non è più possibile correggere la posizione. Su substrati a tenuta e su polistirolo, l'adesivo deve essere applicato a contatto su entrambi i lati e lasciar evaporare accuratamente! Solamente dopo alcuni giorni si può avere una valutazione della resistenza finale. Dopo l'uso si consiglia di tenere la bomboletta spray a testa in giù premendo lo spruzzatore fino alla fuoriuscita del solo gas propellente.

Aggiornamento: 05.02.14

Le informazioni di questa versione invalidano quelle delle edizioni precedenti.

Attenzione:

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano il meglio della nostra conoscenza ed esperienza. Poiché nella pratica l'idoneità di un prodotto dipende da molteplici fattori al di fuori della nostra possibilità di controllo, i dati indicati non possono in alcun modo essere considerati come una garanzia per l'impiego, ma devono essere utilizzati come linee guida generali per l'individuazione del prodotto migliore e per l'esecuzione di prove preliminari.

Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio o non corretto dei prodotti.

Pagina 2 / 2