

technicoll® 9605-1

Primer per cianoacrilati su poliolefinici (PP/PE/POM)



Applicazione

technicoll® 9605-1 è un primer per migliorare l'aderenza di cianoacrilati technicoll® su materiale plastico poliolefinico come polietilene (PE), polipropilene (PP), resina acetilica (POM) e elastomeri termoplastici (TPE).

Le superfici da incollare devono essere asciutte e pulite, in particolare non devono presentare tracce di olio, grasso o distaccanti.

Applicare il primer in modo sottile e uniforme con il pennellino con quale è dotato il flacone. Dopo l'evaporazione (circa 30 secondi) applicare il cianoacrilato e incollare. L'applicazione del cianoacrilato sul primer deve essere entro 12 ore

Caratteristiche del prodotto

Base	Eptano, agente tensioattivo
Colore	incolore
Densità	0,7 g/cm ³
Stoccaggio	Come minimo 12 mesi in ambiente asciutto e fresco nella confezione originale (sacchetto di alluminio).
Temperatura ottimale di stoccaggio	Da + 10° C a + 25° C

Aggiornamento: 22.12.15

Pagina 1/1

Le informazioni di questa versione invalidano quelle delle edizioni precedenti.

Attenzione:

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano il meglio della nostra conoscenza ed esperienza. Poiché nella pratica l'idoneità di un prodotto dipende da molteplici fattori al di fuori della nostra possibilità di controllo, i dati indicati non possono in alcun modo essere considerati come una garanzia per l'impiego, ma devono essere utilizzati come linee guida generali per l'individuazione del prodotto migliore e per l'esecuzione di prove preliminari. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio o non corretto dei prodotti.